



### HL 19-1000

Plaatdikte	0,40 mm
Gewicht per m <sup>2</sup>	3,60 kg/m <sup>2</sup>

Plaatdikte	0,55 mm
Gewicht per m <sup>2</sup>	5,00 kg/m <sup>2</sup>

Plaatdikte	0,63 mm
Gewicht per m <sup>2</sup>	5,70 kg/m <sup>2</sup>

Coating			
Zichtzijde	Graniet	35 µm	glad
	Pacific	25 µm	glad
	Plastisol	200 µm	leer
	PvdF	25 µm	glad

### Wandplaat HL 19-1000

Doorbuiging  $f_{max} = 1/200$

Oplegbreedte 40 mm

Toelaatbare overspanningen in mm

Gebied		I			II			III		
Aantal Velden	Dikte	Hoogte			Hoogte			Hoogte		
		9 m+	15 m+	30 m+	9 m+	15 m+	30 m+	9 m+	15 m+	30 m+
Δ-Δ	0,40	1075	1020	960	1130	1080	1010	1210	1140	1060
	0,55	1160	1100	1040	1230	1160	1090	1310	1230	1140
	0,63	1200	1140	1070	1270	1200	1120	1350	1270	1180
Δ-Δ-Δ	0,40	1310	1210	1100	1430	1320	1190	1580	1440	1290
	0,55	1470	1370	1250	1600	1480	1340	1710	1610	1450
	0,63	1550	1440	1310	1660	1560	1410	1770	1660	1530
Δ-Δ-Δ-Δ	0,40	1290	1230	1160	1370	1300	1210	1470	1380	1280
	0,55	1400	1330	1250	1490	1410	1310	1590	1490	1390
	0,63	1450	1380	1300	1540	1460	1360	1640	1540	1430

**WERKCON**  
metal profiles

